

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT TECHNICIAN ESPECIFICATION

DADOS DO PRODUTO Dados del Producto / Product Information			Data: 19/03/2026 Fecha / Date:		
Referência (Referencia / Code) :		RX54046	Linha (Línea / Brand) :		Rustici
Nome (Nombre / Name) :		Lateus	Tamanho (Tamaño / Size) :		54x54
Marca (Marca / Brand):		Rox	Número de Faces (Number of faces):		F4
Tipologia (Grupo / Typology):		BIIB	Variação de tonalidade (Variación de tono / Shade variation):		V3 Varição moderada/Variación moderada/Moderate variation
Grupo (Tipologia / Group):		Cerâmica esmaltada / Cerâmica esmaltada / Glazed ceramic	Junta Mínima (Minimum joint):		2,00 mm 0,08 inches
Acabamento/Característica Superficial (Acabado superficial/Surface Finish):		Granilhado / Relevo	Tamanho de Fabricação (Tamaño de Producción/ Manufacturing Size):		538x538 mm 21,18x21,18 inches
Acabamento borda (Acabado / Finishing):		Retificado	Espessura da Placa (Espesor Placa / Tile thickness):		7,4 mm 0,29 inches
Orientação de uso/ Indicación de uso/ Indication of use					
LC+LF	(LC) Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego.			Indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento	
	(LF) Paredes internas, externas e fachadas.			Recommended for use where greater slip resistance is required	
	(LC) All medium to high traffic residential and commercial environments.			Recomendado para uso donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento	
	(LF) Internal and external walls and facades.				
	(LC) Todos los ambientes residenciales y comerciales de medio a alto tráfico.				
(LF) Paredes y fachadas internas y externas.					
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO / CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / GROUP CHARACTERISTICS					
Propriedades Físicas / Propiedades físicas / Phisical property					
Características / Characteristics			Norma / Estándar/ Standard		Resultado / Result
Grupo de Absorção de Água - Grupo de Absorción Dagua / Water Absorption Group			ABNT NBR ISO 13006 Anexo / Attachment K (6% <EV ≤ 10%)		6 < Abs < 10%
Expansão por Umidade - Expansión por humedad / Expansion by moisture			ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (0,06%)		≤ 0,06%
Carga de Ruptura - Carga de rotura / Breaking load			ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (Esp./thickness ≥ 7,5mm: > 800N) (Esp./thickness <7,5mm: ≥ 500N)		≥ 800N ≥500N
Módulo de Ruptura - Modulo de ruptura / Module of rupture			ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (Min. 18 / Indiv. min. 16)		≥ 18MPa ≥ 16MPa
Resistência ao gretamento - Resistencia al agrietamiento / Resistance to cracking			ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (Não gretar/No agrietarse/Not Crack)		Não gretado/No agrietado/Not cracked
Coeficiente de Atrito - Coeficiente de fricción / Coefficient of friction			NBR 16919		≥0,4
Determinação da mancha d'água - Determinación de manchas de agua / Determination of water stain			N/A		-
Propriedades Químicas /Propiedades químicas/ Chemical property					
Resistência ao manchamento/Resistencia a las manchas/Stain resistance					
Óleo de Oliva/Aceite de oliva/Olive oil Verde Cromo/Chrome green Solução de Iodo/ Solución de yodo/ Iodine solution			ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (Mín. classe 3 / Clase mín. 3 / Min class 3)		≥ 3
1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente 1-Imposibilidad de Quitar Manchas / 2-Ácido Clorhídrico / 3-Producto Abrasivo Fuerte / 4-Detergente Convencional / 5-Agua Caliente 1-Impossibility of Stain Removal / 2-Hydrochloric Acid / 3-Strong Abrasive Product / 4-Conventional Detergent / 5-Hot Water					
Resistência à agentes químicos / Resistencia a los agentes químicos / Resistance to chemicals					
Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina/Tratamiento de agua de piscinas y productos químicos domésticos/Household chemical and swimming pool water treatment			ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K		GB
Ácido e álcalis de baixa concentração / Ácido y álcali de baja concentracón / Low concentration acid and alkali					GLB
A – Resistência Química Alta (High Chemical Resistance) / B – Resistência Química Média (Medium Chemical Resistance) / C – Resistência Química Baixa (Resistencia química baja/Low Chemical Resistance)					
INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM/INFORMACIONES DEL EMPAQUE/PACKING LIST					
Peso Seco Máx Caixa (kg): 38,14		Caixas por Pallet (un): 48		Área do Pallet (m²): 124,800	
Peso por Caja (kg): 84,09		Cajas por Palleta (un): 48		Area del Palleta (m²): 124,800	
Box Weigth (lb/box): 84,09		Box Quantity per Pallet (un): 48		Meters per Pallet (sq.ft/pallet): 1343,33	
Área por Caixa (m²): 2,60		Empilhamento Paleta (plt): 3 paletes		Tamanho do Pallet (m): 1,2x1,6	
Área por Caja (m²): 27,99		Apilamiento de palets (#palets) Pallet stacking (#pallets)		Tamaño del Palleta (m): 1,2x1,6	
Meters per Box (sq.ft²/box): 27,99				Pallet Size (in): 47,24x62,99	
Peças por Caixa (un): 9		Peso do Pallet (kg): 1.815		Altura do Pallet (m): 1,16	
Piezas por Caja (un): 9		Peso por Palleta (kg): 1.815		Altura del Palleta (m): 1,16	
Pieces per Box (un): 9		Pallet Weinght (lb/pal): 4.001		Pallet Heigth (in): 45,67	
RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS					
-Armazenar produto em ambiente fechado e proteger o produto caso seja estocado em ambiente aberto./Almacene el producto en interiores y protéjalo si lo almacena al aire libre./Store the product indoors and protect the product if stored outdoors.					
-Produto deve ser assentado conforme as normas ABNT NBR 13753, 13754 e 13755 para garantir funcionamento correto./ Productos tienen que instalarse como las Normas ISO 13007 e ISO/TR 17870 para garantizar el correcto funcionamiento./Product have to be installed as standards ISO 13007 and ISO/TR 17870 to ensure its correct usage.					
-Para mais informações consulte a embalagem do produto / Para obtener más información, consulte el embalaje del producto / For more information, check product packing					