

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT TECHNICIAN ESPECIFICATION

DADOS DO PRODUTO		Data:	
Dados del Producto / Product Information		Fecha / Date:	
15/09/2026			
Referência (Referencia / Code) :	RXAR72774	Linha (Línea / Brand) :	Madeiras
Nome (Nombre / Name) :	Tauari Sand	Tamanho (Tamaño / Size) :	72x72-A
Marca (Marca / Brand):	Rox	Número de Faces (Number of faces):	F6
Tipologia (Grupo / Typology):	Bla	Variação de tonalidade (Variación de tono / Shade variation):	V3 Variação moderada/Variación moderada/Moderate variation
Grupo (Típolgia / Group):	Porcelanato esmaltado / Glazed porcelain	Junta Mínima (Minimum joint):	2.00 mm 0.08 inches
Acabamento/Característica Superficial (Acabado superficial/Surface Finishing):	Acetinado / Superfície plana	Tamanho de Fabricação (Tamaño de Producción/ Manufacturing Size):	720x720 mm 28,35x28,35 inches
Acabamento borda (Acabado / Finishing):	Retificado	Espessura da Placa (Espesor Placa / Tile thickness):	8 mm 0.31 inches
Orientação de uso/ Indicación de uso/ Indication of use			
LC+LF	(LC) Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego.	Não indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento	
	(LF) Paredes internas, externas e fachadas.	Not recommended for use where greater slip resistance is required	
	(LC) All medium to high traffic residential and commercial environments.	No recomendado para uso donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento	
	(LF) Internal and external walls and facades.		
	(LC) Todos los ambientes residenciales y comerciales de medio a alto tráfico.		
(LF) Paredes y fachadas internas y externas.			
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO / CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / GROUP CHARACTERISTICS			
Propriedades Físicas / Propiedades físicas / Phisical property			
Características / Characteristics		Norma / Estándar/ Standard	
Resultado / Result			
Grupo de Absorção de Água - Grupo de Absorción Dagua / Water Absorption Group		ABNT NBR ISO 13006 Anexo G / Attachment G (E ≤ 0,5%)	
Expansão por Umidade - Expansión por humedad / Expansion by moisture		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (0,00%)	
Carga de Ruptura - Carga de rotura / Breaking load		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Esp./thickness ≥ 7,5mm: > 1300N) (Esp./thickness < 7,5mm: ≥ 700N)	
Módulo de Ruptura - Modulo de ruptura / Module of rupture		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Min. 35 / Indiv. min. 32)	
Resistência ao gretamento - Resistencia al agrietamiento / Resistance to cracking		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Não gretar/No agrietarse/Not Crack)	
Coeficiente de Atrito - Coeficiente de fricción / Coefficient of friction		NBR 16919	
Determinação da mancha d'água - Determinación de manchas de agua / Determination of water stain		N/A	
Propriedades Químicas /Propiedades químicas/ Chemical property			
Resistência ao manchamento/Resistencia a las manchas/Stain resistance			
Óleo de Oliva/Aceite de oliva/Olive oil Verde Cromo/Chrome green Solução de Iodo/ Solución de yodo/ Iodine solution		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Mín. classe 3 / Clase mín. 3 / Min class 3)	
1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente 1-Imposibilidad de Quitar Manchas / 2-Ácido Clorhídrico / 3-Producto Abrasivo Fuerte / 4-Detergente Convencional / 5-Agua Caliente 1-Impossibility of Stain Removal / 2-Hydrochloric Acid / 3-Strong Abrasive Product / 4-Conventional Detergent / 5-Hot Water			
Resistência à agentes químicos / Resistencia a los agentes químicos / Resistance to chemicals			
Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina/Tratamiento de agua de piscinas y productos químicos domésticos/Household chemical and swimming pool water treatment		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G	
Ácido e álcalis de baixa concentração / Ácido y álcali de baja concentración / Low concentration acid and alkali		GB GLB	
A – Resistência Química Alta (High Chemical Resistance) / B – Resistência Química Média (Medium Chemical Resistance) / C – Resistência Química Baixa (Resistencia química baja/Low Chemical Resistance)			
INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM/INFORMACIONES DEL EMPAQUE/PACKING LIST			
Peso Seco Máx Caixa (kg):	47.23	Caixas por Pallet (un):	30
Peso por Caja (ka):	104.12	Empilhamento Paleta (plt):	5 paletes
Box Weigth (lb/box):		Peso do Pallet (kg):	1.409
Área por Caixa (m²):	2.59	Peso por Palleta (kg):	3.106
Área por Caja (m²):	27.88	Área do Pallet (m²):	77.700
Meters per Box (sq.ft²/box):		Tamanho do Pallet (m):	1.18x1.05
Peças por Caixa (un):	5	Altura do Pallet (m):	0.87
Piezas por Caja (un):		Pallet Size (in):	46.46x41.34
Pieces per Box (un):		Pallet Heigh (in):	34.25
RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS			
-Armazenar produto em ambiente fechado e proteger o produto caso seja estocado em ambiente aberto./Almacene el producto en interiores y protéjalo si lo almacena al aire libre./Store the product indoors and protect the product if stored outdoors.			
-Produto deve ser assentado conforme as normas ABNT NBR 13753, 13754 e 13755 para garantir funcionamento correto./ Productos tienen que instalarse como las Normas ISO 13007 e ISO/TR 17870 para garantizar el correcto funcionamiento./Product have to be installed as standards ISO 13007 and ISO/TR 17870 to ensure its correct usage.			
-Para mais informações consulte a embalagem do produto / Para obtener más información, consulte el embalaje del producto / For more information, check product packing			